



Código	IF (2,16kg/190°C) (g/10min)	Teor de AV (%)	Aplicações	Pacote de aditivos
UE-1203	0.30	12.00	Moldagem por sopro, extrusão de perfis	
UE-1203F	0.30	12.00	Filme térmico agrícola	
UE-1220/31	2.00	12.00	Extrusão de perfis, placas expandidas	A0x
UE-1220/31F	2.00	12.00	Extrusão de filmes coextrusados (camada de selagem)	A0x
UE-1720	2 (IFE)	17.00	Placas expandidas, compostos injetáveis expandidos	
UE-1825	2.5 (IFE)	18.00	Placas expandidas	
UE-1880	8 (IFE)	18.00	Placas expandidas	
UE-2015/32	150 (IFE)	20.00	Adesivos Hot Melt	A0x
UE-2866/32	6.6 (IFE)	28.00	Adesivos Hot Melt	A0x
UE-2824/32	24 (IFE)	28.00	Adesivos Hot Melt	A0x

A0x – antioxidante  
IFE = 125°C ----190°C