



Código	IF (2,16kg/190°C) (g/10min)	Densidade (g/cm ³)	Aplicações	Pacote de aditivos
UB-601C	0.16	0.920	Sacarias industriais, filmes termocontráteis, filmes agrícolas, blendas com PELBD	
UB-2203	0.30	0.922	Sacarias industriais, filmes termocontráteis, filmes agrícolas, blendas com PELBD	
UB-2203/01	0.30	0.922	Filmes termocontráteis, filmes para empacotamento automático de líquidos (leite), blendas com PELBD	AB/AD
UB-600C	0.30	0.920	Sacarias industriais, filmes termocontráteis, filmes agrícolas, blendas com PELBD	
UB-615C	0.30	0.920	Filmes termocontráteis, filmes para empacotamento automático de líquidos (leite), blendas com PELBD	AD
UB-2304AT	0.42	0.923	Sacarias industriais, filmes termocontráteis, filmes agrícolas, blendas com PELBD	
UB-2304AT/01	0.42	0.923	Filmes termocontráteis, filmes para empacotamento automático de líquidos (leite), blendas com PELBD	AB/AD
UB-2307AT	0.70	0.922	Filmes termocontráteis, filmes semi-industriais, blendas com PELBD	
UB-2307AT /01	0.70	0.922	Filmes termocontráteis, filmes para empacotamento automático de líquidos (leite), blendas com PELBD	AB/AD
UB-208C	0.70	0.925	Filmes termocontráteis, filmes para empacotamento automático, blendas com PELBD	AD
UB-1912	1.20	0.919	Sopro de frascos flexíveis	
UB-401C	1.25	0.921	Sopro de frascos flexíveis	
UB-2119	1.90	0.921	Filmes planos, blendas com PELBD	

AB – antibloqueio; AD – agente deslizante

PEBD



Polietileno de Baixa Densidade

Código	IF (2,16kg/190°C) (g/10min)	Densidade (g/cm ³)	Aplicações	Pacote de aditivos
UB-2119/02	1.90	0.921	Saquinhos para uso geral, blendas com PELBD	AB/AD
UB-440C	2.15	0.922	Filmes planos, blendas com PELBD	
UB-218C	2.15	0.922	Empacotamento automático, saquinhos para uso geral, blendas com PELBD	AB/AD
UB-2126	2.60	0.921	Filmes planos, blendas com PELBD	
UB-2126/02	2.60	0.921	Empacotamento automático, saquinhos para uso geral, blendas com PELBD	AB/AD
UB-113C	2.80	0.924	Empacotamento automático, saquinhos para uso geral, blendas com PELBD	AB/AD
UB-2141	4.10	0.921	Filmes planos, blendas com PELBD	
UB-2141/03	4.10	0.921	Filmes para plastificação e laminação, blendas com PELBD	AB/AD
UB-160C	6.10	0.918	Revestimento por extrusão ("Extrusion Coating")	
UB-1975	7.50	0.919	Revestimento por extrusão ("Extrusion Coating")	
UB-2076	7.60	0.920	Moldagem por injeção, veículo para Masterbatch	
UB-1630	30.00	0.916	Moldagem por injeção, veículo para Masterbatch	
UB-303C	33.00	0.916	Moldagem por injeção, veículo para Masterbatch	
UB-1650	52.00	0.916	Compostos com EVA para injeção, Masterbatch	

AB – antibloqueio; AD – agente deslizante